

Etronax MF - Plade

Komponenter:	Bomuldsvæv - Phenol
Farve*:	 Lys brun
Løbenr.:	222
Versionsnr.:	V1.0-17/06/15

Nærmeste relevante standarder

IEC 60893:	PF CC 201
DIN 7735:	Hgw 2082
NEMA LJ 1:	C

Mekaniske egenskaber	Testmetode	Tykkelse	Værdi	Enhed	
Bøjningsstyrke ved RT	ISO 178	≥ 1,5 mm	115	MPa	*1
Bøjningsstyrke ved forhøjet temperatur	ISO 178	≥ 1,5 mm	-	MPa	-
E-modul	ISO 178	≥ 1,5 mm	7000	MPa	*1
Trykstyrke	ISO 604	≥ 5 mm	320	MPa	*1
Izod slagstyrke parallelt med lagene	ISO 180/2A	≥ 5 mm	10	KJ/m ²	*1
Forskydningsstyrke parallelt	ISO 60893-2	≥ 5 mm	40	MPa	*1
Trækstyrke	ISO 527	≥ 1,6 mm	80	MPa	*1

Elektriske egenskaber	Testmetode	Tykkelse	Værdi	Enhed	
Gennemslagsspænding i 90° C olie, vinkelret	IEC 60243-1	3 mm	1	kV/mm	*2
Gennemslagsspænding i 90° C olie, parallelt	IEC 60243-1	≥ 3 mm	5	kV/25mm	*2
Dielektricitetskonstant 50 Hz	IEC 62631-2-1	≤ 3 mm	-		-
Dielektricitetskonstant 1 MHz	IEC 62631-2-1	≤ 3 mm	-		-
Tabsfaktor 50 Hz	IEC 62631-2-1	≤ 3 mm	-		-
Tabsfaktor 1 MHz	IEC 62631-2-1	≤ 3 mm	-		-
Isolations-modstand efter ophold i vand	IEC 62631-3-3	Alle	1	MΩ	*4
Krybestrømsindeks	IEC 60112	≥ 3 mm	100	CTI	*1

Konditionering

- 24h/23°C/50%RH
- 24h/23°C/50%RH + 1h/olie 90°C
- 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
- 24h/50°C/<20% RH + 24h/vand 23°C
- 96h/105°C + 1h/olie 90°C

Noter

- 1 h/130°C / målt ved 130°C
- 1 h/150°C / målt ved 150°C
- Halogenfri
- 1 h/180°C / målt ved 180°C
- 1 h/200°C / målt ved 200°C

Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materials præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.

* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.

Etronax MF - Plade

Komponenter:	Bomuldsvæv - Phenol
Farve:	 Lys brun
Løbenr.:	222
Versionsnr.:	V1.0-17/06/15

Nærmeste relevante standarder	
IEC 60893:	PF CC 201
DIN 7735:	Hgw 2082
NEMA LJ 1:	C

Fysiske og termiske egenskaber	Testmetode	Tykkelse	Værdi	Enhed	
Temperaturindeks 20.000 h (T.I.)	IEC 60216	≥ 3 mm	100	°C	-
Brandklasse	IEC 60695-11-10	-	-	-	-
Vægtfylde	ISO 1183-A	Alle	1.35	g/cm ³	-
Vandoptagelse	ISO 62-1	50x50x3 mm	120	mg	-
Røgemission & toksicitet	EN 45545-2; R22, R23 & R24	-	-	-	-
Oxygenindeks (OI)	EN ISO 4589-2	-	-	%	-
Røgtæthed (Ds max.)	EN ISO 5659-2	-	-	-	-
Røgtæthed (Ds max.)	EN ISO 5659-2	-	-	-	-
Toxicity (CIT _{NLP})	NF X70-100-1/-2	-	-	-	-

Egenskaber og applikationer

Udelukkende til mekaniske anvendelser. Slagfast, mekanisk slidstærkt, støjdæmpende, lav friktion. Velegnet som konstruktionselement, hvor høj mekanisk belastning og slid forekommer. Høj slidstyrke i aggressive og støvfyldte omgivelser. Kan smøres med vand, olie eller fedt. Vejr- og saltvandsbestandig. Alternativ til asbestholdige materialer.

Konditionering

- 24h/23°C/50%RH
- 24h/23°C/50%RH + 1h/olie 90°C
- 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
- 24h/50°C/<20% RH + 24h/vand 23°C
- 96h/105°C + 1h/olie 90°C

Noter

- 1 h/130°C / målt ved 130°C
- 1 h/150°C / målt ved 150°C
- Halogenfri
- 1 h/180°C / målt ved 180°C
- 1 h/200°C / målt ved 200°C

Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materials præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.

* Bemærk at farve samt overflade er vejledende. Da der er tale om et teknisk produkt, kan farve samt udtryk variere i henhold til bl.a. dimensioner, batches og bearbejdning. Ønsker du yderligere information, eller har du særlige dekorative behov, er du velkommen til at kontakte os.